



HOUILLÈRES de CRUÉJOULS

Mode d'emploi

DATE D'ÉTABLISSEMENT : 26/10/2009

DATE DE MISE À JOUR : 01/12/2010

VERSION : 04

Terre et Chaux

DOMAINES D'UTILISATION

Enduits d'accroche ou de finition.
Intérieur.

CARACTÉRISTIQUES

Sain, naturel, respirant, facile à appliquer.

COMPOSITION

Terre rouge naturelle et chaux aérienne.

TEINTES

Rougeâtre.

MATÉRIEL

Platoir, spatule, malaxeur.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Idéalement, le support doit être sec, ouvert (poreux) et non farinant.

Enduit terre & chaux ne s'applique pas sur un mur subissant des remontées d'humidité.

Enduit terre & chaux est spécialement recommandé sur les murs en briques de terre cuite et les murs en terre crue.

Bien mouiller le support jusqu'à refus 24 heures à l'avance puis humidifier le à nouveau avant application.

PRÉPARATION DE L'ENDUIT

Ajouter 7 litres d'eau pour 25 kg d'**Enduit Terre & Chaux**.

Mélanger 5 minutes à l'aide d'un malaxeur.

Préparer le mélange 24 heures avant l'application pour une consistance optimum.

APPLICATION

Il est recommandé de faire des essais avant toute réalisation de grande surface.

Appliquer à la taloche en couche fine de 3 à 5 mm d'épaisseur.

Après séchage complet, bien humidifier l'enduit puis appliquer une seconde couche fine.

Un léger faïençage est possible en première couche mais disparaîtra avec la seconde couche.

ASPECTS DE FINITION

• **Lisse Lisse, granité** ou **structuré**.

• **Argil déco**® peut être appliqué en finition.

• **Enduit fin à la chaux** peut également être appliqué en finition.

• **Argil paint**® ou **BadiStuc**® peuvent également être appliqués en finition.

RENDEMENT

Environ 8 kg par m² (3 m² avec 25 kg d'**Enduit terre & chaux**).

DILUTION ET NETTOYAGE

À l'eau.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Travailler dans un endroit aéré et porter un masque anti-poussière pour prévenir toute irritation due à une inhalation de poussière.

ENTRETIEN

Entretenu correctement, cet enduit ne s'altère pas. Toute détérioration peut facilement se réparer par une nouvelle application locale d'enduit.

CONSERVATION

Stocker dans son emballage d'origine, fermé, au sec et au frais.

Se conserve plusieurs mois après utilisation si le produit est recouvert d'eau et le couvercle fermé.

AVIS IMPORTANT

Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.

DÉFI - HOUILLÈRES DE CRUÉJOULS

ZI La Gloriette - 38160 Chatte - France

Tél. 33 (0)4 76 64 85 64 - Fax 33 (0)4 76 64 85 69 - Email defi.h2c@orange.fr

Siret 331 014 993 000 58 RCS Grenoble - Code APE 4669B - N° TVA FR22331014993 - SAS au capital de 912 356 euros