



HOUILLÈRES de CRUÉJOULS

# Mode d'emploi

DATE D'ÉTABLISSEMENT : 29/10/2009

DATE DE MISE À JOUR : 26/02/2010

VERSION : 02

## Matières premières

### Alun de potasse

#### DOMAINES D'UTILISATION

Préparation des enduits et badigeons à la chaux.

#### CARACTÉRISTIQUES

Fixateur naturel en poudre favorisant la bonne tenue des pigments.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- $Al_2O_3$  : 10.6%
- $Fe_2O_3$  : 0.0087%
- $K_2O$  : 10.1%
- $(SO_4)_3Al_2$  : 36.2%
- $SO_4K_2$  : 18.0%
- Humidité : 6.2%
- Résidu insoluble : 0.12%

#### PRÉPARATION

Pour la préparation d'un badigeon à la chaux, dissoudre 100 g d'**Alun de potasse** pour 200 g d'eau.

#### DILUTION ET NETTOYAGE

À l'eau.

#### CONSERVATION

Stocker dans son emballage d'origine, fermé, au sec et au frais.

#### AVIS IMPORTANT

Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.

DÉFI - HOUILLÈRES DE CRUÉJOULS  
ZI La Gloriette - 38160 Chatte - France

Tél. 33 (0)4 76 64 85 64 - Fax 33 (0)4 76 64 85 69 - Email [defi.h2c@orange.fr](mailto:defi.h2c@orange.fr)

Siret 331 014 993 000 58 RCS Grenoble - Code APE 4669B - N° TVA FR22331014993 - SAS au capital de 912 356 euros