



HOUILLÈRES de CRUÉJOULS

# Mode d'emploi

DATE D'ÉTABLISSEMENT : 14/10/2009

DATE DE MISE À JOUR : 01/03/2010

VERSION : 02

## Matières premières

### Farine de marbre n° 16

#### DOMAINES D'UTILISATION

- Préparation d'enduits, de peintures, colles et adhésifs et revêtement de sol.


#### CARACTÉRISTIQUES

Charge carbonatée obtenue à partir d'une calcite pyrénéenne d'une grande pureté chimique. Elle est broyée et sélectionnée par voie sèche.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- $\text{CaCO}_3$  : > 98%
- $\text{MgO}$  : < 1%
- $\text{Fe}_2\text{O}_3$  : < 0.05%
- $\text{Al}_2\text{O}_3$  : < 0.01%
- **Densité de la roche** : 2.7
- **Blancheur** :  $87.5 < R_y < 91$   
 $0.3 < b < 1.2$

#### Courbe granulométrique moyenne :



#### NETTOYAGE

À l'eau.

#### CONSERVATION

Stocker dans son emballage d'origine, fermé, au sec et au frais.

#### AVIS IMPORTANT

Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.

DÉFI - HOUILLÈRES DE CRUÉJOULS  
ZI La Gloriette - 38160 Chatte - France

Tél. 33 (0)4 76 64 85 64 - Fax 33 (0)4 76 64 85 69 - Email [defi.h2c@orange.fr](mailto:defi.h2c@orange.fr)

Siret 331 014 993 000 58 RCS Grenoble - Code APE 4669B - N° TVA FR22331014993 - SAS au capital de 912 356 euros