



HOUILLÈRES de CRUÉJOULS

Mode d'emploi

DATE D'ÉTABLISSEMENT : 25/09/2009

DATE DE MISE À JOUR : 04/032010

VERSION : 02

Matières premières

Huile dure de soja

DOMAINES D'UTILISATION

Fond dur en impression et finition aspect ciré en intérieur et extérieur.

CARACTÉRISTIQUES

Incolore, inodore, anti-tâche, hydrofuge et oléofuge, écologiquement sûre, l'huile dure pénètre en profondeur les matériaux qu'elle doit protéger sans en changer l'aspect originel.

COMPOSITION

Huile de soja, émulsifiant végétal, eau, conservateur
Ecolabel sans biocide.
COV : 0.61 g/litre.

SUPPORTS

Tout support absorbant sain, sec et propre, par exemple : bois (terrasse, caillebotis, plancher, escalier), terre cuite, liège, etc.

APPLICATION

Il est recommandé de faire des essais avant toute réalisation de grande surface.

Ne pas appliquer en dessous de 10° C.

Bien remuer avant l'emploi.

Appliquer une couche d'impression et 2 couches de finition à l'aide d'un spalter, d'un rouleau, d'une éponge, d'un chiffon ou au pistolet. Essuyer l'excédent.

Sur un support déjà traité, un ponçage est nécessaire pour créer une accroche.

Le séchage hors poussière s'effectue en 1 heure à 20° C. Il est recommandé d'attendre 6 heures à 20° C avant de passer la deuxième couche. Le séchage est définitif après 48 à 72 heures.

Les pleines capacités fonctionnelles (dureté du film, lessivabilité, etc.) ne seront obtenues qu'après une dizaine de jours.

RENDEMENT

10 à 15m² par litre d'**Huile Dure De Soja**, selon la porosité du support.

NETTOYAGE

À l'eau.

CONSERVATION

Stocker dans son emballage d'origine, fermé, au sec et au frais.

AVIS IMPORTANT

Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.

DÉFI - HOUILLÈRES DE CRUÉJOULS

ZI La Gloriette - 38160 Chatte - France

Tél. 33 (0)4 76 64 85 64 - Fax 33 (0)4 76 64 85 69 - Email defi.h2c@orange.fr

Siret 331 014 993 000 58 RCS Grenoble - Code APE 4669B - N° TVA FR22331014993 - SAS au capital de 912 356 euros