



HOUILLÈRES de CRUÉJOULS

Mode d'emploi

DATE D'ÉTABLISSEMENT : 28/10/2009

DATE DE MISE À JOUR : 13/10/2010

VERSION : 03

Matières premières

Retardateur de prise pour plâtre

DOMAINES D'UTILISATION

Préparation des plâtres.

CARACTÉRISTIQUES

Colle animale finement atomisée servant d'agent régulateur des temps de prise en mélange avec du gypse ou du plâtre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Nature :** Protéine > 85%
- **Granulométrie :** Pas de refus à 200µm
- **Couleur :** Blanc jaunâtre
- **Odeur :** Caractéristique
- **Densité :** 250g/l
- **Humidité :** < = 150 mg/g
- **Viscosité Engler**
(solution à 17.75% à 40°C : 2.5
- **pH :** 5 à 7.5
- **Force en gelée** (gélomètre
sur une solution à 12.5% à 10°C) : > 130 blooms
- **Taux de graisse :** 0.9%
- **Taux de cendre :** 2.2%

PRÉPARATION

Mélanger aux autres matières à l'état sec pour une bonne répartition et une parfaite solubilité dans l'eau froide.

Le dosage classique est de 1 à 3% mais, selon les conditions et les effets souhaités, le dosage peut s'étaler de 0.5 à 5% et plus sous condition d'essais préalables.

DILUTION ET NETTOYAGE

À l'eau.

CONSERVATION

Stocker dans son emballage d'origine, fermé, au sec et au frais.

AVIS IMPORTANT

Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.

DÉFI - HOUILLÈRES DE CRUÉJOULS

ZI La Gloriette - 38160 Chatte - France

Tél. 33 (0)4 76 64 85 64 - Fax 33 (0)4 76 64 85 69 - Email defi.h2c@orange.fr

Siret 331 014 993 000 58 RCS Grenoble - Code APE 4669B - N° TVA FR22331014993 - SAS au capital de 912 356 euros