



HOUILLÈRES de CRUÉJOULS

Mode d'emploi

DATE D'ÉTABLISSEMENT : 14/10/2009

DATE DE MISE À JOUR : 02/03/2010

VERSION : 02

Matières premières

Sable de marbre 0 / 0,35 mm

DOMAINES D'UTILISATION

Préparation d'enduits.


CARACTÉRISTIQUES

Charge carbonatée obtenue à partir d'une calcite pyrénéenne d'une grande pureté chimique. Elle est broyée et tamisée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **CaCO₃** : > 98%
- **MgO** : < 1%
- **Fe₂O₃** : < 0.05%
- **Al₂O₃** : < 0.01%
- **Densité de la roche** : 2,7

Courbe granulométrique moyenne :



| Valeur (mm) | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.05 |
|-------------|------|------|------|------|
| Passant (%) | 98.5 | 92.3 | 72.8 | 10.5 |

DILUTION ET NETTOYAGE

À l'eau.

CONSERVATION

Stocker dans son emballage d'origine, fermé, au sec et au frais.

AVIS IMPORTANT

Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.

DÉFI - HOUILLÈRES DE CRUÉJOULS
ZI La Gloriette - 38160 Chatte - France

Tél. 33 (0)4 76 64 85 64 - Fax 33 (0)4 76 64 85 69 - Email defi.h2c@orange.fr

Siret 331 014 993 000 58 RCS Grenoble - Code APE 4669B - N° TVA FR22331014993 - SAS au capital de 912 356 euros