



HOUILLÈRES de CRUÉJOULS

# Mode d'emploi

DATE D'ÉTABLISSEMENT : 14/10/2009

DATE DE MISE À JOUR : 02/03/2010

VERSION : 02

## Matières premières

### Sable de marbre 0.35 / 0,63 mm

#### DOMAINES D'UTILISATION

Préparation d'enduits.

#### CARACTÉRISTIQUES

Charge carbonatée obtenue à partir d'une calcite pyrénéenne d'une grande pureté chimique. Elle est broyée et tamisée.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **CaCO<sub>3</sub>** : > 98%
- **MgO** : < 1%
- **Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>** : < 0.05%
- **Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>** : < 0.01%
- **Densité de la roche** : 2,7


#### DILUTION ET NETTOYAGE

À l'eau.

#### CONSERVATION

Stocker dans son emballage d'origine, fermé, au sec et au frais.

#### Courbe granulométrique moyenne :



Valeur (mm)	0.7	0.63	0.5	0.355	0.2
Passant (%)	99.9	99.7	75	41	4.7

#### AVIS IMPORTANT

Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.

DÉFI - HOUILLÈRES DE CRUÉJOULS  
ZI La Gloriette - 38160 Chatte - France

Tél. 33 (0)4 76 64 85 64 - Fax 33 (0)4 76 64 85 69 - Email [defi.h2c@orange.fr](mailto:defi.h2c@orange.fr)

Siret 331 014 993 000 58 RCS Grenoble - Code APE 4669B - N° TVA FR22331014993 - SAS au capital de 912 356 euros