



HOUILLÈRES de CRUÉJOULS

## Mode d'emploi

DATE D'ÉTABLISSEMENT : 14/10/2009

DATE DE MISE À JOUR : 29/06/2010

VERSION : 03

## Matières premières

### Stéarate de calcium (mortier)

#### DOMAINES D'UTILISATION

Préparation de mortiers et lubrification.

#### CARACTÉRISTIQUES

Hydrofugeant et bon anti-mottant de produits en poudre ou granulés.

Très synergique avec les stabilisants du plomb (effet calcium-plomb), du zinc, des composés d'étain et des résines époxydes.

Non-toxique.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Forme :** poudre
- **Teneur en calcium :** 6.5 - 7.3%
- **Humidité :** 3% maxi.
- **Acidité libre :** 1% maxi.
- **Granulométrie (tamis 325 mesh) :** 5% refus maxi.

#### CONSOMMATION

0.5% par rapport au poids de liant pour une utilisation en tant qu'hydrofugeant.

#### NETTOYAGE

À l'eau.

#### CONSERVATION

Stocker dans son emballage d'origine, fermé, au sec et au frais.

#### AVIS IMPORTANT

Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.

DÉFI - HOUILLÈRES DE CRUÉJOULS  
ZI La Gloriette - 38160 Chatte - France

Tél. 33 (0)4 76 64 85 64 - Fax 33 (0)4 76 64 85 69 - Email [defi.h2c@orange.fr](mailto:defi.h2c@orange.fr)

Siret 331 014 993 000 58 RCS Grenoble - Code APE 4669B - N° TVA FR22331014993 - SAS au capital de 912 356 euros