



HOUILLÈRES de CRUÉJOULS

Mode d'emploi

DATE D'ÉTABLISSEMENT : 27/10/2009

DATE DE MISE À JOUR : 04/03/2010

VERSION : 02

Bâtiment et industrie

Sup Hydro liquide

DOMAINES D'UTILISATION

Blocs hydrofugés creux ou pleins, pavés auto bloquants, bétons étanches dans la masse (fondation, dalle, réservoirs, etc.), enduits d'étanchéité pour cuvelage, bétons résistants à l'attaque d'eaux agressives (eaux industrielles, eaux de mer, etc.).

CARACTÉRISTIQUES

Hydrofuge de masse liquide permettant aux mortiers, bétons et enduits de résister à toute pénétration d'eau.

Sup-Hydro liquide :

- Obstrue les capillarités afin de rendre les bétons parfaitement étanches.
- Imperméabilise.
- Réduit les efflorescences.
- Diminue le retrait par réduction de l'eau de gâchage.
- Améliore la résistance au gel des mortiers et enduits durcis.
- Améliore les parements par son action plastifiante
- Ne modifie pas les propriétés mécaniques.

APPLICATION

- Agiter légèrement après un stockage prolongé.
- Ajouter **Sup-Hydro liquide** en même temps que l'eau de gâchage.

DOSAGE

0.2 à 1.5% du poids de ciment.

CONSERVATION

Stocker dans son emballage d'origine, fermé, au sec et à l'abri du gel.

Sup-Hydro liquide garde ses propriétés en cas de gel. Il suffit de l'homogénéiser par agitation après dégel.

AVIS IMPORTANT

Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.

DÉFI - HOUILLÈRES DE CRUÉJOULS
ZI La Gloriette - 38160 Chatte - France

Tél. 33 (0)4 76 64 85 64 - Fax 33 (0)4 76 64 85 69 - Email defi.h2c@orange.fr

Siret 331 014 993 000 58 RCS Grenoble - Code APE 4669B - N° TVA FR22331014993 - SAS au capital de 912 356 euros