



HOUILLÈRES de CRUÉJOULS

Mode d'emploi

DATE D'ÉTABLISSEMENT : 08/10/2009

DATE DE MISE À JOUR : 26/02/2010

VERSION : 02

Colles

Colle de peau (grains)

DOMAINES D'UTILISATION

Préparation de peintures et enduits, collage des toiles, cuirs et bois.

CARACTÉRISTIQUES

- Colle animale réversible à chaud.
- Liant utilisé dans les peintures à la craie, gesso, détrempe et enduits pour son collant, sa souplesse et son velouté.
- Filmogène utilisé pour le collage des bois légers, traitement de surface des bois, contre collage des cartons, apprêt pour les feutrines,
- Ne tâche pas le bois.
- Plus souple que la colle d'os.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Forme :** Grains
- **Viscosité à 60°C et 12.5% :** 70 mps
- **Force en gelée à 10°C et 12.5% :** 160 blooms
- **pH :** 6 à 7

PRÉPARATION

- **Pour un collage fort :** 1 kg de colle pour 1 litre d'eau.
- **Pour un traitement de surface ou un contre collage de carton :** 1 kg de colle pour 3 litres d'eau.

Verser la colle dans l'eau froide.

Laisser gonfler pendant 1 à 2 heures.

La totalité de l'eau doit être absorbée.

Faire chauffer au bain-marie jusqu'à fusion complète de la colle.

Ne jamais faire bouillir la colle qui perdrait toutes ses caractéristiques.

DILUTION ET NETTOYAGE

À l'eau.

CONSERVATION

Stocker dans son emballage d'origine, fermé, au sec et au frais.

Une colle préparée ne doit pas se garder plus de 24 heures.

AVIS IMPORTANT

Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.

DÉFI - HOUILLÈRES DE CRUÉJOULS
ZI La Gloriette - 38160 Chatte - France

Tél. 33 (0)4 76 64 85 64 - Fax 33 (0)4 76 64 85 69 - Email defi.h2c@orange.fr

Siret 331 014 993 000 58 RCS Grenoble - Code APE 4669B - N° TVA FR22331014993 - SAS au capital de 912 356 euros