



HOUILLÈRES de CRUÉJOULS

Mode d'emploi

DATE D'ÉTABLISSEMENT : 09/10/2009

DATE DE MISE À JOUR : 01/03/2010

VERSION : 02

Gommes

Gomme arabique concassée

DOMAINES D'UTILISATION

Préparation de colles, de peintures et de badigeons à la chaux.

CARACTÉRISTIQUES

Exsudation gommeuse séchée et concassée, obtenue par écoulement naturel ou par incision sur Acacia Sénégal (Verek).

Fixateur et épaississant pour les badigeons de chaux.

Liant pour les peintures à l'aquarelle, à la gouache, au pastel sec et à toutes les détrempez.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Couleur :** blanc jaune à faiblement ambré
- **Solution à 25% :** jaunâtre à brun clair translucide
- **Solubilité :** formation d'un gel mucilagineux dans 2 fois sa masse d'eau.
- **Viscosité à 25% :** 50 à 150 cP
- **pH à 25% :** 4 à 6
- **Matières volatiles :** < 15%
- **Cendres totales :** < 4%

PRÉPARATION

• Concasser la gomme dans un tissu à l'aide d'un marteau afin d'obtenir de la poudre.

La concentration courante est de 400 g de gomme pour 1 litre d'eau. Il y a deux façons de l'incorporer à l'eau :

a) Ajouter la gomme directement dans l'eau et la filtrer une fois dissoute.

b) Placer la gomme dans une mousseline en suspension dans l'eau.

• Pour une complète dissolution, chauffer légèrement au bain-marie.

NETTOYAGE

À l'eau.

CONSERVATION

Stocker dans son emballage d'origine, fermé, au sec et au frais, à l'abri de la lumière.

AVIS IMPORTANT

Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.

DÉFI - HOUILLÈRES DE CRUÉJOULS
ZI La Gloriette - 38160 Chatte - France

Tél. 33 (0)4 76 64 85 64 - Fax 33 (0)4 76 64 85 69 - Email defi.h2c@orange.fr

Siret 331 014 993 000 58 RCS Grenoble - Code APE 4669B - N° TVA FR22331014993 - SAS au capital de 912 356 euros