



HOUILLÈRES de CRUÉJOULS

# Mode d'emploi

DATE D'ÉTABLISSEMENT : 29/10/2009

DATE DE MISE À JOUR : 01/03/2010

VERSION : 02

## Gommés

### Gomme damar (grains)

#### DOMAINES D'UTILISATION

Préparation de peintures.

#### CARACTÉRISTIQUES

Résine végétale en grains provenant d'une exsudation naturelle ou provoquée d'arbres de la famille des diptérocarpacées, utilisée comme liant ou additif.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Couleur :** blanc jaune
- **Point de fusion :** 87 à 100° C
- **Densité :** 1.04 à 1.12

#### COMPOSITION

- **Acides :** 70 à 75% environ
- **Résines :** 12% environ
- **Essence à odeur citronnée contenant en partie du pinène :** 10%

#### PRÉPARATION

- Concasser la résine dans un tissu à l'aide d'un marteau afin d'obtenir de la poudre.
- Dissoudre dans l'essence de térébenthine.
- Pour une complète dissolution, chauffer très légèrement au bain-marie.
- Filtrer.

#### DILUTION ET NETTOYAGE

Alcool, essence de térébenthine.

#### CONSERVATION

Stocker dans son emballage d'origine, fermé, au sec et au frais, à l'abri de la lumière.

#### AVIS IMPORTANT

Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.

DÉFI - HOUILLÈRES DE CRUÉJOULS  
ZI La Gloriette - 38160 Chatte - France

Tél. 33 (0)4 76 64 85 64 - Fax 33 (0)4 76 64 85 69 - Email [defi.h2c@orange.fr](mailto:defi.h2c@orange.fr)

Siret 331 014 993 000 58 RCS Grenoble - Code APE 4669B - N° TVA FR22331014993 - SAS au capital de 912 356 euros