



HOUILLÈRES de CRUÉJOULS

Mode d'emploi

DATE D'ÉTABLISSEMENT : 29/10/2009

DATE DE MISE À JOUR : 01/03/2010

VERSION : 02

Gommes

Gomme xanthane

DOMAINES D'UTILISATION

Préparation des peintures et enduits.

CARACTÉRISTIQUES

Gomme xanthane en poudre utilisée comme agent épaississant non thixotrope.

Elle permet d'obtenir des solutions à haute viscosité sous contraintes faibles et à basse viscosité sous fortes contraintes. Ceci permet de contrôler l'écoulement des liquides sur surface verticale ou inclinée, de prévenir la séparation de phase des suspensions et émulsions et d'accroître la stabilité des mousses.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Aspect :** poudre blanche jaunâtre
- **Viscosité (1% dans l'eau) :** 800-1200 mPa.s
- **Ph (1% dans l'eau) :** 5.5-8.5

PRÉPARATION

Ajouter avec précaution la **Gomme xanthane** dans l'eau, de préférence avant les autres composants, sous agitation et poursuivre l'agitation jusqu'à l'obtention d'une solution homogène.

La **Gomme xanthane** peut être pré-dispersée dans des liquides miscibles à l'eau comme le propylène glycol ou un surfactant non ionique.

DILUTION ET NETTOYAGE

À l'eau.

CONSERVATION

Stocker dans son emballage d'origine, fermé, au sec et au frais, à l'abri de la lumière.

AVIS IMPORTANT

Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.

DÉFI - HOUILLÈRES DE CRUÉJOULS
ZI La Gloriette - 38160 Chatte - France

Tél. 33 (0)4 76 64 85 64 - Fax 33 (0)4 76 64 85 69 - Email defi.h2c@orange.fr

Siret 331 014 993 000 58 RCS Grenoble - Code APE 4669B - N° TVA FR22331014993 - SAS au capital de 912 356 euros