



HOUILLÈRES de CRUÉJOULS

# Mode d'emploi

DATE D'ÉTABLISSEMENT : 28/10/2009

DATE DE MISE À JOUR : 02/03/2010

VERSION : 02

## Résines

### Résine acétate de vinyle, liquide

#### DOMAINES D'UTILISATION

Préparation de peintures lavables, ciment ou mortiers intérieurs ou extérieurs.

#### CARACTÉRISTIQUES

Dispersion aqueuse de copolymère acétate de vinyle – versatate de vinyle présentant une excellente stabilité envers les bases alcalines comme les mortiers et ciments.

La **Résine acétate de vinyle liquide** est compatible avec les pigments, épaississants et autres additifs.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Type de polymère :** VAc - Versatate
- **Système émulsifiant :** Non ionique –Cellulose
- **Viscosité (Brookfield RVT 20 rpm, 20° C) :** 1.500 - 5.000 mPa.s
- **Extrait sec :** 55 ± 1%
- **pH :** 3.5 – 4.5
- **Taille des particules :** 350 nm environ
- **Apparence du film :** Transparent et brillant
- **Tg :** 20°C environ
- **MFFT :** 13° C

#### NETTOYAGE

À l'eau.

#### CONSERVATION

Stocker 6 mois dans son emballage d'origine, fermé, au sec et au frais.

#### AVIS IMPORTANT

Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.

DÉFI – HOUILLÈRES DE CRUÉJOULS  
ZI La Gloriette - 38160 Chatte - France

Tél. 33 (0)4 76 64 85 64 - Fax 33 (0)4 76 64 85 69 - Email [defi.h2c@orange.fr](mailto:defi.h2c@orange.fr)

Siret 331 014 993 000 58 RCS Grenoble - Code APE 4669B - N° TVA FR22331014993 - SAS au capital de 912 356 euros